

Lothar Zipse Korkvertrieb
 Z. Hd. Herr Huber
 Postfach 1128



79337 Kenzingen

PRÜFBERICHT (Zusammenfassung)

Prüfbericht	14179-2 vom 06.01.2006	
Probenbez.	Vinylan – Fichte sägerauh	
Probenart	Vinyl-Fertigfußboden	
Prüfverfahren	Prüfkammer (28 Tage)	DIN ISO 16000-6

Prüfergebnisse

Substanz	Messwert	Kork-Logo Richtwert
Formaldehyd	<0,01 ppm.	0,05 ppm
Phenol	0,006 mg/m ³	0,04 mg/m ³
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	Summe: 0,151 mg/m ³	Summe 0,2 mg/m³
	∑ Aromatische KW.: 0,045 mg/m ³ . ∑ Gesättigte aliph. KW.: 0,002 mg/m ³ . ∑ Aliphat. Alkohole/Ether: 0,031 mg/m ³ . ∑ Aromatische Alkohole: 0,002 mg/m ³ . ∑ Glykole usw.: 0,035 mg/m ³ . ∑ Aldehyde: 0,005 mg/m ³ . ∑ Ketone: 0,012 mg/m ³ . ∑ Säuren: 0,001 mg/m ³ . ∑ Ester & Lactone.: 0,001 mg/m ³ . ∑ Sonstige ¹⁾ 0,011 mg/m ³	
	DBE ²⁾ n.b.	Je Einzelsubstanz 1,0 mg/m³ Summe 2,0 mg/m³

n.b. = nicht bestimmbar, unterhalb der Bestimmungsgrenze

∑ = Summe der Substanzen

Bewertungsgrenze: 0,001 mg/m³ Toluolequivalent

¹⁾ nicht kalibrierten und identifizierten VOC.

Köln, den 6.01.2006

Dr. H.-U. Krieg (Laborleiter)